

PROPIEDADES

GALAXY

Tinta de secado U.V. brillante, monocomponente o bicomponente y lista al empleo. Destinada a la impresión de envases de PET rígidos insensible a los disolventes (PET, PETA, PETX...).

- Excelente brillo
- Buen poder cubriente
- Tinta de alta dureza
- Alta resistencia a los productos químicos y cosméticos.

Un ligero flameado es necesario antes imprimir.

L'adherencia y la resistencia de la tinta Galaxy es buena, pero puede mejorarse (resistencia inmediata) con la incorporación del endurecedor HO 450 de 3 %.

Por el contrario, el tiempo de vida de la mezcla se reduce a unos 4-8 horas, según el color.

Al añadir el endurecedor también baja la viscosidad de la tinta. En este caso la viscosidad se puede aumentar añadiendo 1% de aditivo "thixo" HO 510.

Los efectos de rayado se pueden evitar añadiendo 1 hasta 2 % del aditivo "anti frote" AM 9065. En este caso la tinta no será sobreimprimible. El Blanco Opaco Solo lleva este aditivo incorporado.

DILUCIÓN

Cada tinta está en principio lista para su empleo. Es posible ajustar la viscosidad añadiendo el diluyente ST 178.

LIMPIEZA

Con disolvente ECO N.



CONSERVACIÓN


Garantizamos la estabilidad de las tintas en su embalaje original siempre que se almacenen entre 15 y 25° C, durante:

- 2 años las tintas estándar
- 1 año las tintas especiales



SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº



GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco opaco	706	Negro	701	Base	095	Barniz	091
Blanco opaco solo	HO446						

GAMA DE COLORES DE MEZCLA ECO SYSTEM EDA

Amarillo medio	710	Bermellón	740	Rosa	760	Azul primario	780
Amarillo naranja	720	Rojo oscuro	750	Violeta	770	Verde esmeralda	790
Mandarina	730						

Las tintas Polyplus fabricadas en la gama EDA del ECO SYSTEM, cumplen la normativa de seguridad EN 71-3 que reglamenta el % mínimo extraíble de los siguientes metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio, certificando que no incorporamos de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones.

El colore amarillo medio EDA-710 se degrada a temperaturas superiores a 120°C.

ENDURECEDOR Y ADITIVOS

Endurecedor	HO 450	Diluyente	ST 178	Ad. Thixo	HO 510	Anti frote	AM 9065
-------------	--------	-----------	--------	-----------	--------	------------	---------

GUIA PANTONE MATCHING SYSTEM

tintas DUBUIT pone a disposición de sus clientes una guía que permite conseguir los diferentes colores del **Pantone® Matching System** a partir de la gama de colores EDA más el blanco 706, el negro 701 y la base 095.

COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone®, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98
e-mail : tintasdubuit@telefonica.net