

ROTOPRINT

Esta tinta de secado UV está especialmente formulada para la serigrafía rotativa sobre polipropileno, polietileno con top coating, PVC, papel y poliéster.

PROPIEDADES

- Excelente brillo
- Gran flexibilidad para cortar a sangre
- Gran opacidad
- Lista para su uso hasta 60 m/min
- Resistencia al alcohol y agua sin barniz de sobreimpresión
- Admite la termoimpresión sin añadir aditivo

Rotoprint está lista por su uso hasta 60 m/min. Para velocidad de mas de 60 m/min, hay que barrar la viscosidad con el diluyente Rotoprint para obtener una buena estado superficial.

Rotoprint se puede sobreimprimir con flexografía, offset o tipografía. También Rotoprint admite el termo impresión sin aditivo.

La opacidad varía según los colores así como el espesor depositado. Una tinta a la que se ha añadido base parecerá más opaca con una pantalla abierta que la misma sin base en una pantalla más fina. Añadir de un 3 a un 5% de blanco aumentará la opacidad de las tonalidades estándar sin afectar aparentemente al tono del color.

DILUCIÓN

Esta tinta está en principio lista para su empleo. Es posible ajustar la viscosidad añadiendo el diluyente Rotoprint.

LIMPIEZA

Con disolvente D o G

CONSERVACIÓN

Garantizamos la estabilidad de las tintas en su embalaje original siempre que se almacenen entre 10 y 30° C, durante:

- 1 años las tintas estándar y especiales

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº

