

TAMPO 500 PP

Tinta de secado rápido para la impresión de polipropileno con y sin pretratamiento.

PROPIEDADES

- **Monocomponente.**
- **Secado rápido.**
- **Satinada.**
- **Buena resistencia al alcohol.**

Su extraordinaria adherencia sobre polipropileno sin tratar, la hace apta para la impresión de envases, tapones, cubos, planchas y material para uso hospitalario (inyectables, tubos de ensayo, pipetas, etc).

La composición de los plásticos varía en muchos casos de una a otra partida. Los diferentes aditivos que estos contienen, siliconas de desmoldeo, plastificantes, etc., invisibles en la práctica, pueden perjudicar la adherencia. Aconsejamos siempre realizar pruebas antes de iniciar un nuevo tiraje.

DILUCIÓN

Se aconseja ajustar la viscosidad de la tinta con un 10-20% de nuestros diluyentes.

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| • Para un secado rápido : | Diluyente Tampo 200 |
| • Para un secado medio : | Diluyente ECO VL |
| • Para un secado lento: | Retardante RTD |

SECADO

El secado de la gama TAMPO 500 PP se efectúa por evaporación de los disolventes. A temperatura estándar (20-25°C) el tiempo de secado es de 2-3 minutos según el material a imprimir. Si se aplica un chorro de aire caliente, el tiempo de secado se reduce a 40-60 segundos. En ambos casos el curado final de la impresión, que garantiza una completa adherencia y total dureza, se consigue después de 24 horas.

LIMPIEZA

Recomendamos la utilización de nuestros disolventes XR-73

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar hoja de seguridad nº 548

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Las tintas Tampo 500 PP cumplen la normativa de seguridad EN 71-3 que reglamenta el % mínimo extraíble de los siguientes metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio, certificando que no incorporamos de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones.

ST-035	Amarillo limón	ST-023	Rojo vivo	ST-043	Verde medio
ST-033	Amarillo claro	ST-027	Rosa	ST-075	Marrón
AC-033	Amarillo claro opaco	ST-063	Violeta	AC-083	Blanco extra opaco
ST-031	Amarillo oro	ST-057	Azul noche	ST-011	Negro
ST-029	Naranja	ST-052	Azul claro	ST-090	Barniz
ST-024	Rojo claro	ST-040	Verde claro		
AC-024	Rojo claro opaco	AC-040	Verde claro opaco		

GAMA DE COLORES PARA CUATRICROMIA

Negro cuatricromía	10	Magenta cuatricromía	20	Amarillo cuatricromía	30	Azul cuatricromía	50
--------------------	----	----------------------	----	-----------------------	----	-------------------	----

TONALIDADES DE BRONCE Y ALUMINIO

Se obtienen mezclando el barniz ST-090 con los polvos de bronce (oro rico, oro rico pálido y oro pálido) y la pasta de aluminio PM-00, en la proporción:

3 partes de Barniz ST-090 : 1 parte de Polvo de Bronce
9 partes de Barniz ST-090 : 1 parte de Pasta de Aluminio

GUIA PANTONE MATCHING SYSTEM

TINTAS DUBUIT pone a disposición de sus clientes una guía que permite conseguir los diferentes colores del **Pantone Matching System** a partir de la gama de colores EDA más el blanco ST-0 82, el negro ST-011 y el barniz ST-090.

COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg, siendo necesario que nos den el máximo de datos: Tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98
e-mail : tintasdubuit@telefonica.net