

UVICOM

Tinta satinada de secado U.V. para papel, cartón y vinilo.

PROPIEDADES

- **Aspecto satinada**
- **Flexible**

Esta tinta está destinada en particular a la impresión de cartelera 4 x 3. También se utiliza para la impresión de publicidad de “punto de venta” sobre papel y cartón en los casos en que no se precise una alta resistencia a la luz.

En los casos que sea necesario, es posible utilizar pantallas con tejidos muy abiertos. En este caso es preciso añadir base Uvicom a fin de obtener una polimerización completa de la tinta en todo su espesor, no hay límite en el porcentaje de base admitida por la tinta. Al contrario el empleo de pantallas muy finas (165-180 hilos/cm.) conlleva una disminución del espesor de la tinta depositada lo que acelera la velocidad de secado. La alta concentración pigmentaria de las tintas permite la utilización de estos tejidos.

Atención: Espesores gruesos de tinta pueden provocar el enrollado así como un mal encolado entre carteles.

DILUCIÓN

Estas tintas están en principio listas para su uso. Pero es posible ajustar su viscosidad con el diluyente H0476.

El diluyente 6E da mejor adherencia en casos críticos aunque para la elección de uno u otro se aconseja efectuar ensayos previos.

LIMPIEZA

Utilizar nuestro disolvente ECO SR por su eficacia, su poca toxicidad y su compatibilidad con las máquinas de lavado automático.

CONSERVACIÓN

Garantizamos la estabilidad de las tintas en su embalaje original siempre que se almacenen entre 10 y 30° C, durante:

- 1 años las tintas estándar

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº

GAMA DE COLORES PARA CUADRICROMÍA

Negro cuatricromía 410 7/8 L Magenta cuatricromía 422 3/4 L Amarillo cuatricromía 431 4/5 L Azul cuatricromía 450 7/8 L
Base cuatricromía 098

Las tintas Uvicom, cumplen la normativa de seguridad EN 71-3 que reglamenta el % mínimo extraíble de los siguientes metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio, certificando que no incorporamos de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98
e-mail : tintasdubuit@telefonica.net