

# UVIMAX

**Tinta de secado U.V. especialmente destinada a la impresión de PVC autoadhesivo y PVC semi rígido o rígido de alta gama.**

## PROPIEDADES

- **Alto brillo**
- **Muy alta flexibilidad**
- **Lista para su uso**
- **Alta resistencia a la luz como a las intemperies**

La flexibilidad muy alta de la tinta Uvimax permite impresiones anverso reverso, sin fragilizar el soporte.

La tinta Uvimax tiene alta resistencia a la luz y a las intemperies. Si no se necesita alta resistencia a la luz se puede utilizar el amarillo 434 y el magenta 424 ( sobre pedido ).

La resistencia a la luz y a las intemperies se puede mejorar con una sobre impresión de barniz.

Una impresión realizada con las precauciones necesarias y una pantalla de 150-31 se puede utilizar al exterior hasta 3 años y hasta 5 años protegida con una capa de barniz Uvimax.

Esta longevidad será reducida si la exposición es horizontal o si las impresiones están expuestas a un clima mucho más caluroso.

La durabilidad depende por mucho de la cualidad del soporte y del entretenimiento de la impresión.

Por razones de la diversidad de los soportes, es aconsejable una prueba factible anterior a la industrialización.

La velocidad de polimerización de estas tintas varía de 10 a 20 m/min. en función del grosor de tinta depositada y de la potencia de las lámparas.

## DILUCIÓN

La tinta está en principio lista para su empleo. Es posible ajustar la viscosidad añadiendo diluyente MPG hasta 10 %.

## LIMPIEZA

Con disolvente H

## CONSERVACIÓN

Garantizamos la estabilidad de las tintas en su embalaje original siempre que se almacenen entre 10 y 30° C, durante:

- 2 años las tintas estándar
- 1 año las tintas especiales

## SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº 571

## GAMA DE COLORES PARA CUATRICROMIA

|                    |           |                      |           |                       |           |                   |           |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Negro cuatricromía | 410 7/8 L | Magenta cuatricromía | 420 6/7 L | Amarillo cuatricromía | 430 6/7 L | Amarillo cálido   | 440 6/7 L |
| Base cuatricromía  | 098       | Magenta cuatricromía | 424 2/3 L | Amarillo cuatricromía | 434 2/3 L | Azul cuatricromía | 450       |

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit  
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa  
08970 Sant Joan Despí  
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98  
e-mail : tintasdubuit@telefonica.net